



**Pagrindas:**  
Nitro dervos

**Pakuotė:**  
400 ml

## Inral Kamufliazo spalvų dažai CAMOUFLAGE

Matinio paviršiaus standartinių karinių spalvų INRAL CAMOUFLAGE purškiami dažai. Idealiai tinka „pasidaryk pats“ entuziastams, amatininkams ir pramoniniams vartotojams. Galima naudoti kaip atskiros spalvos dažus arba kurti nuo 2 iki 5 spalvų raštus. Galima purkšti pagal trafaretą arba laisvai ranka. Greitai džiūva, atsparūs UV spinduliams ir lauko sąlygoms bei puikiai dengia paviršius. Idealiai tinka medžiotojams, žvejams, „pasidaryk pats“ entuziastams, amatininkams ir pramonės darbuotojams.

### Taikymas

Tikslių spalvų kokybiški purškiami dažai pagal RAL. Skirta įvairiems pritaikymams ir įvairiems paviršiams, tokiems kaip metalas, medis, keramika, akmuo, molis, stiklas, popierius ir dažomas plastikas.

### Privalumai

- Standartizuoti spalvų tonai pagal RAL
- Standartinių karinių atspalvių pasirinkimas
- Puikus dengiamumas
- Greitas džiūvimas
- Atsparus oro sąlygoms, skirtas patalpoms ir laukui
- Paprasta naudoti ir pritaikyti
- Idealiai tinka „pasidaryk pats“ entuziastams, amatininkams ir pramonės naudotojams

### Purškimas

2-3 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 15-25 cm.

### Džiūvimo laikai

- Nelimpa dulкės: po maždaug 20 min.
- Galima liesti: po maždaug 60 min.
- Pilnas išdžiūvimas po maždaug. 12 valandų

### Išeiga

2 m<sup>2</sup> (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

### Naudojimas

Paviršių nuvalyti, nuriebinti. Rekomenduojama paviršių padengti gruntu INRAL GROUND Anti-Corrosion, o plastikinius paviršius su INRAL PLASTIC GROUND. Flakoną energingai purtyti 2 min. Ant paviršiaus purkšti tolygiai, laikant 15-25 cm atstumu. Veiksmingiausi dengiant plonu sluoksniu su pertraukėlėmis 2-3 kartus. Baigus darbą, paversti flakoną dugnu aukštyn ir išvalyti pulverizatorių laikant jį nuspaudus kelias sekundes.

## Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

## Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

## Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

## Galiojimo terminas

5 metai prie nurodytų laikymo sąlygų.

## Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-8-4-001	Degutinė juoda	Matinė