



KLIJAI VINIŲ PAKAITALAI POINT 96

Ypač skaidrūs montavimo klijai

Klijai POINT 96 – tai universalūs, ypatingai skaidrūs montavimo klijai pasižymintys greitu pirminiu sukibimu. Rekomenduojami daugeliui statybinių medžiagų klijuoti remonto ir statybų darbu metu. Po sukietėjimo suformuoja elastingą ir itin tvirtą siūlę.

Puikiai sukimba su:



Betonu Mediena Plytomis Tinku Metalu Stiklu Keramiką Kamščiu Kietu PVC

Privalumai



Skaidri siūlė.

Ypatingai stipri, ilgąamžė siūlė.



Greitas pirminis sukibimas.



Elastingi.

Puikiai sukimba su daugeliu statybinių medžiagų. Porėtų ir neporėtų.



Tinka vidaus ir lauko darbams.



Atsparūs vandeniui ir žemai temperatūrai.



Galima dažyti.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vertė
Pagrindo žaliava	Sintetinis kaučiukas
Spalva	Skaidri
Darbo aplinkos temperatūra	+10 °C ... +30 °C
Tankis	0,9 g/ml
Korekcijos laikas	10-15 min.
Pilnas sukietėjimas	2-3 d.
Išėiga	150-300 g/m ²
Sausas likutis	64%
Terminis atsparumas po sukietėjimo	-20 °C ... +60 °C
Sandėliavimo temperatūra	+5 °C ... +25 °C

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Taikymo sritys:

- Kietų PVC ir medžio plokščių ir lentų klijavimas.
- Grindjuosčių, durų apvadų, pašto dėžučių klijavimas.
- Termoizoliacijos ir garso izoliacijos medžiagų klijavimas (išskyrus polistirolą).
- Rozečių ir poliuretano karnizų klijavimas
- Puikiai sukimba su: betonu, mediena, keramika, tinku, plytomis, plienu, kietu PVC, aliuminiu, stiklu.

Naudojimo sąlygos

Visi paviršiai turi būti sausi, be dulkių, švarūs, neriebaluoti, netepaluoti. Naudojimo temperatūra nuo +15 °C iki +30 °C.

Naudojimo instrukcija

Visi paviršiai turi būti sausi, be dulkių, švarūs, neriebaluoti, netepaluoti. Nupjaukite kartušo viršūnės galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Įdėkite kartušą į pistoletą-švirkštą ir pripildykite antgalį klįjais, kelis kartus nuspaudžiant pistoleto gaiduką. Išspauskite klįjus ant vieno iš klįjuojamų paviršių taškais arba juostelėmis. Prispauskite klįjuojamus paviršius vienas su kitu ir vėl atskirkite 3-5 minutėms. Po to vėl sujunkite stipriai suspausdami. 2-3 minutes galima nedidelė korekcija neatskiriant detalių. Geriausios sąlygos klįjavimui: 15-20 °C ir santykinis drėgnumas 60%. Esant kitoms aplinkos sąlygoms galimas ilgesnis ar trumpesnis kietėjimo laikas. Nesukietėjusių klįjų likučius galima nuvalyti acetonu, po sukietėjimo tik mechaniškai. Rekomenduojama atlikti bandomuosius testus prieš klįjuojant.

Netinka naudoti

Su polistirolu ir kitomis medžiagomis jautriomis skiedikliams.

Pakuotė

280 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Sandėliavimo sąlygos

Garantinis sandėliavimo laikas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždarytoje originalioje pakuotėje sausoje ir vėsioje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C. Produktas turi būti laikomas laikantis degios medžiagos saugojimo reikalavimų.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.