

POINT ACRYL TACK INTERIOR

Ypač greitai ir stiprūs, akriliniai klijai



Klijai POINT ACRYL TACK INTERIOR tai stipriausio pirminio sukibimo akriliniai klijai rinkoje. Pirminė sukibimo jėga siekia 200 kg/m². Klijai taip pat pasižymi ekstremaliai aukšta sukibimo jėga po sukietėjimo, 55 kg/cm². Klijų siūlę galima dažyti. Sudėtyje nėra skiediklių, todėl jie nėra agresyvūs jokiems paviršiams. Visos šios savybės leidžia lengvai, patogiai ir užtikrintai klijuoti apdailos ir statybinius elementus iš polistirolo, OSB, medienos ir kt. prie daugumos paviršių, tokių kaip: tinkas, mūras, gipsas, metalas. Tinka grindjuosčių, profilių, įvairių plokščių, palangių, slenksčių, PVC, stiklo, metalo ir akmens klijavimui. Galima naudoti vidaus ir lauko darbams.

Privalumai

- Pirminė sukibimo jėga siekia 200 kg/m²
- Sukibimo jėga po sukietėjimo 55 kg/cm²
- Tinka polistirolui.
- Tinka nelygiems paviršiams.
- Sudėtyje nėra agresyvių skiediklių, bekvapiai.
- Greitas elementų tvirtinimas.
- Klijų siūlę galima dažyti.
- Tinka lauko ir vidaus darbams.
- Atsparūs drėgmei.
- Temperatūrinis atsparumas -20 °C ... + 60 °C.

Puikiai sukimba su:

- Polistirolu, EPS, XPS
- OSB
- Mediena
- Gipso kartono plokštėmis
- Betonu
- Mūru
- Tinku
- Keramika
- Kietu PVC
- Metalais
- Stiklu
- Akmeniu

Taikymo sritys

Klijai skirti klijuoti daugeliui statybinių ir apdailos elementų iš polistirolo, medienos, OSB, gipso ir kt. prie porėtų paviršių papildomai jų netvirtinant. Taip pat tinka šiltinimo ir garso izoliacinių plokščių, grindjuosčių, profilių, palangių, slenksčių, keramikos, PVC, stiklo, metalo ir akmens klijavimui.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			Balta
Pagrindo medžiaga			Akrilinė dispersija
Primynė sukibimo jėga siekia	kg/m ²		200
Sukibimo jėga po sukietėjimo	kg/cm ²		55
Tankis	g/cm ³	SO 1183-1	1,4
Korekcijos laikas	min.	@ +23 °C/50% RH	10-15
Pilno stingimo laikas	val.	@ +23 °C/50% RH	48
Tekėjimas	mm	SO 7390	<2
Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo	°C		-20 °C ... +75 °C
Darbo aplinkos temperatūra	°C		+5 °C ... +40 °C
Tūris	ml		80

Naudojimo instrukcijos

Paviršiai turi būti švarūs, be riebalų likučių, sausi. Nupjaukite kartušo viršūnės galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Įdėkite kartušą į pistoletą-švirkštą ir pripildykite antgalį klizais, kelis kartus nuspaudžiant pistoleto gaiduką. Klizai tepami juostomis arba taškais ant paviršiaus arba klijuojamo elemento. Po klizų užtepimo sujungti paviršius stipriai suspaudžiant. Nesustingusius klizus galima išvalyti vandeniu, po sukietėjimo mechaniškai.

Apribojimai

Iki pilno sukietėjimo vengti kontakto su vandeniu.
 Bent vienas iš paviršių turi būti porėtas.
 Netinka naudoti su PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprenu, minkštais plastikais ir bitumu.
 Netinka paviršiams nuolat veikiamiems vandens.

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti neatidarius sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių.

Pakuotė

80 ml plastikinė tūtelė, 8 vnt. dėžutėje.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.