

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS



FOME FLEX PU FAST HM
CONSTRUCTION & AUTOMOTIVE

Aprašymas

FOME FLEX PU FAST HM yra greitai kietėjantis, atsparus mechaninei apkrovai, stiprios sukibimo jėgos poliuretano sandariklis ir klijai. Puikiai sukimba su skarda, aliuminiu, nerūdijančiu plienu, švinu, variu, keramika, mediena ir kt.

Privalumai

- Visada elastingas
- Nenutekanti konsistencija – išskirtinai tiksotropinė
- Nelipnus / nesugeria nešvarumų
- Nulinis nusėdimas
- Lengvai tepamas, lengvai išlyginamas
- Dažomas

Taikymo sritys

- Automobilių, konteinerių, namelių ir kt. kėbulo konstrukcija.
- Vėdinimo kanalų, latakų ir snapelių ir kt. sandarinimas ir klijavimas.
- Skardos siūlių sandarinimas
- Vibracijos mažinimui atliekant visų tipų lakštinio metalo montavimo darbus
- Sandarinimas nuo vandens, oro, dujų ir dulkių

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Techninės specifikacijos

Rodiklis	Sertifikatai	Vertė
Pagrindas		Poliuretanas
Spalva		Balta / juoda / pilka
Tankis		1,08 ±0,03 g/ml
Paviršiaus stingimo laikas		40 ±10 min. (23 °C ir 50 % R.H)
Kietėjimo greitis		Min. 3 mm/24 val. (23 °C ir 50 % R.H)
Nutekėjimo lygis vertikaloje padėtyje	(EN ISO 7390)	0 mm
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo		-40 °C iki +90 °C
Darbo aplinkos temperatūra		+5 °C iki +40 °C
Kietumas pagal Šorą A	(ISO 868)	50 ±5
Dažymas		taip*
Tempimas iki plyšimo	(ISO 37)	≥300 %
Atsparumas tempimui	(ISO 37)	Min. 2,5 N/mm ²
Tūris		310/600

Vartojimas


Suvartojimas (apytiksliai) Jungties plotis	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Jungties gylis	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm
Jungties ilgis / 600 ml	5 metrai	3 metrai	2 metrai	1,3 metrų	1,1 metrų

Sertifikatai

SCAQMD 1168 taisyklė EQc4.1 "Mažos emisijos produktai" LEED kreditas EQc4.1 reikalavimai LOJ kiekio specifikacijoms.

Prancūzijos LOJ reikalavimai A+ klasei

CE ženklų pažymėti fasado elementai



Naudojimo instrukcijos

Jungčių paviršiai turi būti sausi, švarūs ir neužteršti. Stiklo, metalo ir kiti neporiniai paviršiai turi būti be jokių dangų ir nuvalyti tirpikliu. Nupjaukite kartridžą, užsukite antgalį ir nupjaukite antgalį norimu kampu. Nuimkite kasetės apačioje esantį aliuminio dangtelį. Įstatykite kartridžą į pistoletą ir be burbuliukų nepertraukiamai tepkite sandariklį į sandūrą. Visiškai užpildykite sandūrą. Išlyginkite ją paspausdami mentele ar panašiu prietaisu.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Apribojimai

- Jo negalima naudoti visiškai uždaroje erdvėje, kuriose sandariklis negali sukietėti dėl atmosferos drėgmės trūkumo.
- Nenaudoti ten, kur galimas nuolatinis panardinimas į vandenį.
- Nenaudokite ant užšalusių ar šlapių paviršių arba per stovintį vandenį.
- Ilgai veikiant tiesioginiams saulės spinduliams, gali pakisti spalva,
- Venkite naudoti žemesnėje nei 5 °C ir aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje.

Laikymo sąlygos

12 mėnesių, jei laikomas originalioje pakuotėje, apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės, nuo +10 °C iki +25 °C temperatūroje.

Pakuotė

310 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.
600 ml folijos pakuotė, 12 pakuočių dėžutėje.

Sveikata ir sauga

Prieš naudojant būtina perskaityti ir suprasti produkto saugos duomenų lapą. Juos galima gauti paprašius.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir tinkamai utilizuokite..