



POINT 304 PUR D4 EXPRESS CONSTRUCTION WOOD ADHESIVE

Konstrukciniai greiti poliuretano klijai medienai

POINT 304 PUR D4 EXPRESS ADHESIVE yra labai greiti vieno komponento, konstrukciniai klijai poliuretano pagrindu, turintys aukščiausią atsparumo drėgmei klasę D4 pagal DIN EN204 ir pasižymintis itin aukšta sukibimo jėga. Presavimo laikas tik 20 minučių. Galima naudoti ant šiek tiek drėgnų paviršių. Atsparūs ekstremalioms temperatūroms. Naudojami vidaus ir lauko darbams, kai klijuojami paviršiai dažnai ar ilgai veikiami vandens ar kondensato.

Privalumai

- Aukščiausias atsparumas drėgmei, klasė D4-DIN EN204
- Greitas kietėjimas, presavimo laikas tik 20 min.
- Lengvai šlifuojamas
- Aukštas temperatūrinis atsparumas $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$... $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Naudojimo temperatūra jau nuo $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Gerai sukimba su akylais ir neakylais paviršiais

Puiki sukimba su:

- Visų rūšių mediena.
- Kietmedis.
- Tropinė mediena.
- Fanera.
- OSB.
- Visų rūšių medžio drožlių plokštės.
- Kiti medienos gaminiai.
- Metalas.
- Betonas.
- Polistirolas.

Taikymo sritys

Medinių elementų tvirtinimas ir klijavimas prie kitų įvairių akylų ir neakylų elementų, tokių kaip mediena, metalas, betonas, polistirolas, ir kt. Baldų ir valčių gamyba. Pakeltos grindų dangos klojimo tvirtinimas kartu su mechaniniais tvirtinimo elementais. Visoms klijavimo reikmėms, kurioms reikalingas didelis atsparumas vandeniui.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Standartas	Vertė
Spalva			Skaidri
Pagrindo žaliava			Poliuretano prepolimeras
Konsistencija			Pasta (skysta)
Atsparumo vandeniui klasė		DIN EN204	D4
Tankis	g/ml	ASTM D1875	1,1
Presavimo laikas	min.		20
Korekcijos laikas	min.		5
Laikas be lipnumo	Min.	ASTM C679	5-15
Klumpumas	mPas		3000-4000
Išėiga	g/m ²		150
Darbo aplinkos temperatūra	°C		+5 ... +35
Terminis atsparumas po sukietėjimo	°C		-30 ... +100
Atsparumas šalčiui transportuojant	°C		-10 (Trumpina galiojimo laiką)
Svoris	g		750

Sertifikatai

D4-DIN EN204

Naudojimo instrukcijos

Klijuojami elementai turi būti švarūs, be dulkių ir riebalų. Vienas iš paviršių turi būti akytas, arba abu, kad būtų užtikrintas geresnis sukibimas. Šiek tiek sudrėkinus pagrindą, sukibimas bus stipresnis. Klijus teptuku plona plėvele užtepkite ant vieno arba abiejų paviršių ir sujunkite dalis per 15 minučių (mažiausiai po 2 minučių). Supresuokite 20 minučių. Nesukietėjusius klijus galima nuvalyti acetonu. Darbo aplinkos temperatūra nuo +5 °C iki +35 °C.

Sandėliavimo sąlygos

Garantinis sandėliavimo laikas – 15 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždarytoje originalioje pakuotėje sausoje ir vėsioje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C.

Pakuotė

750 g. plastikinis flakonas, 12 flakonų dėžutėje. 840 vnt. paletėje.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.