

## PROFESIONALI DAŽYMO JUOSTA SENSITIVE PLUS

### Aprašymas:

Profesionali dažymo juosta Sensitive Plus, pagaminta iš japoniško ryžių popieriaus – Washi. Specialiai sukurta ypač jautriems patalpų paviršiams, tokiems kaip tinkas ar naujai nudažyti paviršiai.



### Naudojimas:

Juosta tinkama dažyti ant itin jautrių ir subtilių paviršių paliekant ilgą laiką. Priklausomai nuo paviršiaus tipo, nuimamumą galima garantuoti iki 14 dienų. Juostos atsparumas aukštai temperatūrai iki +90 °C 1 valandą ir puikus atsparumas UV spinduliams iki 14 dienų, atsižvelgiant į užklijavimo sąlygas.

### Techninė specifikacija:

<b>Pagrindas</b>	Washi popierius
<b>Spalva</b>	Violetinė
<b>Klijai</b>	Akrylas

	Mato vnt.	Duomenys	Norma
<b>Plotis</b>	[mm]	25, 30, 38, 48	-
<b>Vidurio diametras</b>	[mm]	76	-
<b>Juostos storis</b>	[µm]	83	EN 1942
<b>Pailgėjimas tempimo metu</b>	[%]	4	-
<b>Tempimo stipris</b>	[N/mm <sup>2</sup> ]	41	-
<b>Sukibimas su plieniu</b>	[N/10 mm]	0,9	EN 1939
<b>Plyšimas</b>	[h]	≥4	EN 1943
<b>Darbinė temperatūra</b>	[°C]	< 90 °C	-

**Dydžiai:**

Plotis [mm]	25; 30; 38; 48;
Ilgis [m]	50

**LAIKYMO SĄLYGOS:**

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio šaltinių. Jei laikomasi produkto sandėliavimo reikalavimų, produktas geriausias 12 mėnesių.

**PASTABOS:**

Visi teiginiai, techninė informacija ir gaminio rekomendacijos yra pagrįsti bandymais mūsų laboratorijose, kurie, mūsų manymu, yra patikimi. Tačiau visais atvejais vartotojas turėtų nustatyti gaminio tinkamumą numatytam naudojimui, o vartotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Nei pardavėjas, nei gamintojas neatsako bet kokie tiesioginiai, atsitiktiniai ar padariniai nuostoliai ar žala, patirti naudojant produktą. Išsami informacija apie bandymo metodus pateikiama paprašius.