

## TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS



## FOME FLEX HYDROPROTECT PRIMER

## APRAŠYMAS

Specialus gruntas, naudojamas kaip stiprinamoji priemonė ant senų ir naujų sugeriamųjų savybių turinčių pagrindų, prieš naudojant hidroizoliacinę membraną Fome Flex HYDROPROTECT.

## PRIVALUMAI

- Viduje ir lauke
- Sutvirtina pagrindą
- Greitai džiustantis
- Lengvai tepamas
- Giliai įsiskverbiantis
- Apsaugo nuo drėgmės

## NAUDOJIMO SRITYS

- Skirtas pagrindo sustiprinimui prieš naudojant hidroizoliacinę membraną Fome Flex HYDROPROTECT.
- Naudojamas prieš hidroizoliuojant vonios kambaryje, virtuvėje, skalbyklose, balkonuose, terasose ir kitur.
- Skirtas ant senų ir naujų sugeriamųjų savybių turinčių pagrindų, tokių kaip: betonas, akytasis betonas, tinkas (cementas-kalkės, kalkės, gipsas), plokštės (cementas, gipsas, gipsas-kartonas), smiltainis.
- Galima naudoti šildomų grindų konstrukcijose.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Išėiga	0,05 - 0,2 l/m <sup>2</sup>
Džiūvimo laikas (+20 °C/50%RH)	iki 4 h
Apytikslis tankis	1,0 g/cm <sup>3</sup>
Sluoksnių skaičius	1 - 2
Naudojimo ir saugojimo temp.	+5 ° ... +25 °C

## NAUDOJIMO BŪDAS

Prieš naudodami perskaitykite saugos instrukcijas, pateiktas SDL.

## TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

## PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turėtų būti švarus, lygus, sausas, be riebalų, mechaninių pažeidimų bei kitų dalelių, mažinančių sukibimą.

## NAUDOJIMAS

Produktas yra paruoštas naudoti. Gruntą ant mažai įgeriančių pagrindų tepkite neskiestą, o ant įgeriančių pagrindų skiedžiant su vandeniu santykiu 1:1. Produktą ant paviršiaus užneškite voleliu, teptuku arba purškdami lygiu ir plonu sluoksniu. Džiūvimo laikas iki 4 val. Žema temperatūra ir tinkamos oro cirkuliacijos nebuvimas ilgina džiūvimo laiką.

## PASTABOS / APRIBOJIMAI

Grunto negalima naudoti lietaus ar šalčio metu. Džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo tipo, temperatūros ir drėgmės. Produktai nėra skirti sąlyčiui su maistu ir medicinos reikmėms. Visi pateikti parametrai yra pagrįsti laboratoriniais tyrimais, atitinkančiais vidinius gamintojo standartus ir labai priklauso nuo gaminio kietėjimo sąlygų (pvz., aplinkos, paviršiaus temperatūros, naudojamos įrangos kokybės ir gaminių taikančio asmens įgūdžių).

## TRANSPORTAVIMAS / SANDĖLIAVIMAS

Produktas supakuotas į 1 l ir 5 l bakelius. Laikyti iki 18 mėnesių originalioje sandarioje pakuotėje temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C. Saugoti nuo šalčio bei tiesioginių saulės spindulių. Laikyti ir transportuoti ne žemesnėje kaip 5 °C temperatūroje.

## SAUGOS IR SVEIKATOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Išsamesnės informacijos ieškokite Medžiagų Saugos duomenų lape. Visa rašytinė ar žodinė informacija, rekomendacijos ir instrukcijos yra pateiktos remiantis mūsų geriausiomis žiniomis, testais ir patirtimi, sąžiningai laikantis gamintojo principų. Kiekvienas šios medžiagos naudotojas visais įmanomais būdais, įskaitant galutinio produkto patikrinimą tinkamomis sąlygomis, įsitikins, kad tiekiamos medžiagos yra tinkamos pagal paskirtį. Gamintojas neatsako už jokių nuostolių, patirtus dėl netikslaus ar klaidingo gamintojo medžiagų panaudojimo.