

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX PROFI FOAM 45L LOW EXPANSION

Mažo plėtimosi, didelės išeigos profesionalios montavimo putos

FOME FLEX PROFI FOAM 45L tai mažo plėtimosi ir padidintos išeigos pistoletinės montavimo putos naudojamos langų, durų staktų montavimui, įvairių ertmių ir plyšių užpildymui, stogų šiltinimui. Tinka santechnikams, šildymo, ir vėdinimo įrenginiams izoliuoti. Šis produktas turi itin mažą antrinį plėtimąsi. Putos greitai polimerizuojasi, todėl pjauti galima jau po 20 minučių, nepažeidžiant putų struktūros ir nebloginant siūlės savybių. PROFI FOAM 45L galima naudoti nuo -10 °C, todėl tinka darbei visais sezonais.

PRIVALUMAI

- Išeiga 45 litrai.
- Pjovimo laikas tik 20 minučių.
- Pilnai sustingsta per 12 valandų.
- Itin mažas antrinis plėtimasis – 30%.
- Darbo aplinkos temperatūra -10 °C ... +35 °C.
- Paviršiaus sustingimo laikas 6 minutės.
- Temperatūrinis atsparumas po sustingimo -30 °C ... +80 °C.
- Spaudimas kietėjant 1,49 kPa.

PUIKIA SUKIMBA SU:

- Medžiu
- Betonu
- Bet kokio tipo metalais
- PVC
- Plytomis
- Gipso kartono plokštėmis
- EPS ir XPS
- Čerpėmis

TAIKYMO SRITYS

Langų ir durų sandarinimas.
Šilumos izoliacija.
Įtrūkimų, skilimų, ertmių, tarpų užpildymas.
Vamzdžių izoliacija.
Stogų, sienų ir grindų sujungimų sandarinimas.



TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS**TECHNINIAI DUOMENYS**

Rodiklis	Vienetai	Vertė
Spalva		Gelsva
Tankis	kg/m ³	20
Išėiga	litrai	45
Galima pjauti po	min.	20
Pilnai sustingsta	val.	<12
Paviršiaus lipnumas	min.	<6
Antrinis plėtimasis	%	30
Šilumos laidumas	W/(m*K)	0,035
Sukibimo jėga	kPa	70
Šlities jėga	kPa	40
Suspaudimo jėga	kPa	24
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo	°C	-30 °C ... +80 °C
Darbo aplinkos temperatūra	°C	-10 °C ... +35 °C
Sandėliavimo temperatūra	°C	+5 °C ... +25 °C
Degumo klasė		B3
Tūris	ml	750

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Aerolio balionėlį supurtykite bent 20 sekundžių. Prisukite pistoletą prie vožtuvo. Prieš purškiant putas, sudrėkinkite paviršių vandeniu. Tarpus ir ertmes pildykite 70% tūrio. Darbo metu reguliariai purtykite balionėlį. Montavimo putų purškimo srauto reguliavimui sukite vožtuvą, esantį pistoleto rankenos gale. Purškiant sluoksniais, sudrėkinkite kiekvieną sekantį sluoksnį. Jeigu putos naudojamos esant žemai temperatūrai, flakoną būtina pašildyti iki +10 °C, optimali flakono temperatūra +20 °C. Šviežios putos gali būti pašalinamos Cleaner FOME FLEX, sukietėjusios putos šalinamos mechaniškai arba naudojant Hardened PU Foam Cleaner FOME FLEX.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Laikyti vertikaliaje padėtyje sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Flakonus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš 50 °C.

TRANSPORTAVIMAS

Flakonų sandėliavimas ir transportavimas – vertikaliai. Transportavimo temperatūra: -5 °C ... +30 °C

PAKUOTĖ

1000 ml aerosolinis flakonėlis, medžiagos tūris 750 ml, 12 vnt. dėžutėje.

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

SAUGOS NURODYMAI

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.