

KLIJAI IR HERMETIKAS POINT 103 AKMUO



Klijai ir hermetikas MS Polymer pagrindu, reaguodamas su drėgme ore, suformuojantis ilgalaikę, ypač stiprią ir elastingą, pilką, siūlę, kuri atspari karščiui, vibracijai, gali būti dažoma. Rekomenduojama daugumai paviršių (tame tarpe drėgnų) - metalo, stiklo, plastiko, medžio ir kt. Galima naudoti buityje, įvairių akmens rūšių klijavimui ir hermetizavimui. Nekeičia akmens, plytų, betono, marmuro spalvos. Atsparūs silpnoms rūgštims, mineralinėms alyvoms, alifatiniais riebalams. Nesukelia metalo korozijos. Tinka klijuoti ir hermetizuoti porėtiems ir neporėtiems paviršiams. Tinka darbams lauke ir viduje. Tempiamasis stipris (sukibimo jėga) - 28 kg/cm². Stingimo laikas 3 mm per parą. Vieno flakono išeiga apie 10 m siūlės (5 mm diametro).

Puikiai sukimba su:

Akmeniu.
Keramika.
Mediena.
Betonu.
Metalais.
Gipsu.
Stiklu.
Glaistu.
Kietu PVC.
Polistirolu.

Privalumai

- Visada elastinga siūlė.
- Didelė sukibimo jėga: 28 kg/cm².
- Po sukietėjimo atsparūs šalčiui ir drėgmei.
- Greitas pirminis sukibimas.
- Puikiai sukimba su drėgnais paviršiais.
- Galima dažyti.
- Klijuoja ir hermetizuoja.
- Tinkui darbui viduje ir lauke.
- Chemiškai neutralūs ir bekvapiai.

Taikymo sritys

Naudojami buityje, įvairių akmens rūšių klijavimui ir hermetizavimui.

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			Pilka
Pagrindo medžiaga			MS Polymer
Sukibimo jėga po sukietėjimo	kg/cm ²		28
Tankis	g/cm ³		1,37
Plėvelės susidarymas	min.	@ +23°C/50% RH	10-20
Pilno stingimo laikas (2,5mm)	val.	@ +23°C/50% RH	24
Siūlės paslankumas	%	ISO 9047	20
Pailgėjimas iki plyšimo	%	ISO 8339	300
100% Modulis	MPa	ISO 37	0,95-1,25
Kietumas pagal Šorą A		ISO 868	45
Vertikalus nutekėjimas	mm	ISO 7390	0-3
Susitraukimas	%	ISO 10563	1-4
Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo	°C		-40 °C ... +90 °C
Darbo aplinkos temperatūra	°C		0°C ... +40 °C
Išėiga, siūlės	m		10
Tūris	ml		290

Naudojimo instrukcija

Visi paviršiai turi būti be dulkių, švarūs, neriebaluoti, netepaluoti. Nupjaukite kartušo viršūnės galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Įdėkite kartušą į pistoletą švirkštą ir pripildykite antgalį klijais, kelis kartus nuspaudžiant pistoleto gaiduką. Išspauskite klijus ant vieno iš klijuojamų paviršių juostelėmis arba taškais. Prispauskite klijuojamus paviršius vienas su kitu. Plėvelė susidaro per 10-20 min. Naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +40 °C. Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo -40 °C ... +90 °C.

Apribojimai

- Nenaudoti PE, PP, bitumu, dalinai vulkanizuota guma, chloroprenu ar kitomis medžiagomis, kurios gali išskirti aliejus, plastifikatorius ar skiediklius.
- Nedažykite dažais, kurių pagrindas yra alkininės dervos.
- Netinka nuolatiniam vandens poveikiui.
- Netinka klijuoti ir hermetizuoti akvariumams ir terariumams
- Netinka struktūriniam stiklinimui.

Sertifikavimas



EN 15651-1:2012 Type F-EXT-INT
EN 15651-3:2012 Type S Class S 2
EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Pakuotė

290 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti neatidarius sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.