



Pagrindas:
Nitro-sintetika

Pakuotė:
400 ml

INRAL NITRO PRIMER

Apsauginis greitai džiūstantis purškiamas gruntas ir užpildas metalui, plastikui, medžiui, stiklui, akmeniui, cementui ir tinkui. Lengvai dengiamas, puikiai sukimba su pagrindu, leidžia išlyginti paviršius ir pašalinti įbrėžimus bei nelygumus prieš dažant. Rekomenduojama naudoti kaip gruntą INRAL ACRYLIC UNIVERSAL arba analogiškiems purškiams dažams. Geriausia dažyti esant +20 °C, jei temperatūra žemesnė nei +18 °C, džiūvimo laikas ilgėja. Sudėtyje nėra švino ir chromo junginių, nardo ozono sluoksnio.

Taikymas

Dažai skirti naudoti viduje bei išorėje. Tinka dengti metalą (geležis, žalvaris, plienas), ABS plastikus (netinka PP ar panašūs), medieną, kartoną, gipsą, tinką, stiklą, akmenį, cementą. Nenaudoti ant paviršių, kuriuose yra silikonų turinčių produktų likučių. Nenaudoti ant polistirolu. Nerekomenduojama naudoti ant sintetinių dažų.

Privalumai

- Greitai džiūstantis
- Geras sukibimas su pagrindu
- Labai lankstus
- Atsparumas aukštai temperatūrai - 80-100 °C
- Užpildantis įbrėžimus
- Sudėtyje nėra švino ar chromo junginių
- Sudėtyje nėra ozono sluoksniui kenksmingų medžiagų

Purškimas

1-2 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 20 cm.

Džiūvimo laikai (prie +20C°)

- Sausas dulkeis: apie 5-8 min.
- Sausas lietimui: apie 15-20 min.
- Galutinai išdžiūvęs: apie 10-15 h.

Išeiga

Apie 2 m² (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Naudojimas

Naudokite temperatūroje nuo 10 iki 25 °C ant tos pačios temperatūros paviršių, gerai vėdinamoje aplinkoje. Paviršių nuvalyti, nuriiebinti. Flakoną energingai purtyti 2 min. Ant paviršiaus purkšti tolygiai, laikant 20 cm atstumu. Rezultatai geresni dengiant plonu sluoksniu su pertraukėlėmis kelis kartus. Baigus darbą, paversti flakoną dugnu aukštyn ir išvalyti pulverizatorių laikant jį nuspaudus kelias sekundes. Pilnai išdžiūvus, šlifuojamas su smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi.

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite MSDS.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones: pirštines, akinius, respiratorius, atitinkama apranga.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

10 metų prie nurodytų laikymo sąlygų.