



**Pagrindas:**  
Modifikuotas akrilas

**Pakuotė:**  
400 ml

## INRAL ACRYLIC UNIVERSAL

INRAL ACRYLIC UNIVERSAL, BLIZGI – kokybiški, patvarūs, greitai džiūstantys, negelstantys ir lygiai pasidengiantys aerosoliniai dažai, skirti profesionaliam ir mėgėjiškam naudojimui. Šie dažai puikiai tinka naudoti viduje bei išorėje, dengti metalą, plastiką, gipsą, tinką, stiklą, akmenį ir cementą. Purškiami dažai užtikrina puikų atsparumą atmosferos veiksniams ir šviesai, aukštą spalvų patvarumą ir griežtą RAL paletės atitikimą. Geriausia dažyti esant +20 °C. Sudėtyje nėra švino ir chromo junginių, neardo ozono sluoksnio.

### Taikymas

Dažai skirti naudoti viduje bei išorėje, dengti metalą (geležis, žalvaris, plienas), ABS plastikus (netinka PP ar panašūs), medieną, kartoną, gipsą, tinką, stiklą, akmenį, cementą.

Nenaudoti ant paviršių, kuriuose yra silikonų turinčių produktų likučių. Nenaudoti ant polistirolo. Nerekomenduojama naudoti ant sintetinių dažų

### Privalumai

- Greitai džiūstantis, labai blizgus, geras dengiamumas
- Galimos įvairios spalvos, įskaitant pasirinktas spalvas iš RAL paletės
- Geras sukibimas su pagrindu
- Kieta plėvelė – atsparesnė įbrėžimams
- Atsparumas aukštai temperatūrai - 90-100°C
- Atsparus saulės spinduliams ir krituliams
- Sudėtyje nėra švino ar chromato junginių
- Sudėtyje nėra ozono sluoksniui kenksmingų medžiagų

### Purškimas

2-3 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 20 cm.

### Džiūvimo laikai

- Sausas dulkeis: apie 5-8 min.
- Sausas lietimui: apie 15-20 min.
- Galutinai išdžiūvęs: apie 16 h.

### Išeiga

Apie 2 m<sup>2</sup> (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

## Blizgumo lygis

- Blizgus: 80-85 blizgumas prie 60°
- Pusiau matinis: 20-40 blizgumas prie 60°
- Matinis: 5-15 blizgumas prie 60°

## Naudojimas

Naudokite temperatūroje nuo 10 iki 25 °C ant tokios pačios temperatūros paviršių bei gerai vėdinamoje aplinkoje. Paviršių nuvalyti, nuriebinti. Prieš dažant, rekomenduojama padengti gruntu INRAL NITRO arba PLASTIC (plastikiniams paviršiams). Flakoną energingai purtyti 2 min. Ant paviršiaus purkšti 2-3 sluoksnius, tolygiai, laikant 20 cm atstumu. Rezultatai geresni dengiant plonu sluoksniu su pertraukėlėmis kelis kartus. Baigus darbą, paversti flakoną dugnu aukštyn ir išvalyti pulverizatorių laikant jį nuspaudus kelias sekundes.

## Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite MSDS.

## Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones: pirštines, akinius, respiratorius, atitinkama apranga.

## Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

## Galiojimo terminas

10 metų prie nurodytų laikymo sąlygų.